

STUCCO VENEZIANO

Lesklý dekoratívny náter pre interiéry

séria 943

POPIS

STUCCO VENEZIANO je povlak na murivo pre interiéry, ktorý umožňuje dosiahnuť konečný dekoratívny povrch jedinečný svojho druhu podobný štukám nachádzajúcim sa na antických palácoch v Benátkach.

Aj pri dodržiavaní všeobecných spôsobov nanášania sa môže aplikovaný produkt vydať rôznym spôsobom, charakterizovaný odtieňmi a efektmi ktoré závisia od šikovnosti dekorátéra.

STUCCO VENEZIANO je použiteľný, okrem rovných plôch, aj na zvláštne architektonické elementy ako sú rímsy a stĺpy.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
 - Povrchy drevotriekové atď..
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový modifikovaný
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,70 -1,80 kg/l.
 - Viskozita: kašovitá konzistencia
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 3 hodiny, schopný obrúsenia a ďalšieho náteru po 5 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- Pri výskyte plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť, kefovaním alebo umývaním, prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť

prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160, s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150, podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou IDROFIS 4700006 nástenný spevňovací prostriedok akrylátový vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001. Všeobecne na povrchy veľmi rozpadnuté, kde sú slabé hrúbky starých temperových farieb alebo skazené maľovky, používať izolačný prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- V prítomnosti nesúrodých povrchov, s prítomnosťou starých náterov, štukatúr, záplat, zjednotiť podklad pomocou krycieho spevňovacieho prostriedku vodou riediteľného MARCOTHERM PRIMER kód 4740019.

- Pristúpiť k použitiu STUCCO VENEZIANO podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

Povrchy z masívneho dreva a preglejky:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstavajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro 5170076.
- Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť ztlmenie a odstrániť prach.
- Naniesť na čistý a suchý podklad 1 - 2 vrstvy základného náteru MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Pristúpiť k použitiu STUCCO VENEZIANO podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
- Dávať pozor na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) ako je gaštan. Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: oceľové hladítko na zarovnanie podkladu, oceľové špachtle rôznej veľkosti na vrchnú vrstvu.

- Počet vrstiev: 3 vrstvy produktu (2 vrstvy podkladové + 1 vrchná) podľa pórovitosti podkladu.

- Naniesť oceľovým hladítkom jednu alebo viac vrstiev produktu, vyhladením získať hladký a jednotný povrch.

- Počkať 5 hodín medzi dvomi po sebe idúcimi vrstvami, stále brúsením brúsnyim papierom.

- Naniesť oceľovou špachtľou vrchnú vrstvu. Takáto operácia sa môže urobiť odoberaním malého množstva produktu a jeho rozotieraním špachtľou rýchlymi a rozhodnými pohybmi.

- Po 5 minútach pristúpiť k vyhladeniu prítlačajúc špachtľu viackrát na povrch polkruhovitými pohybmi.

- Na zvýšenie lesku konečnej úpravy sa odporúča vybrúsiť

STUCCO VENEZIANO

Lesklý dekoratívny náter pre interiéry

séria 943

ju veľmi jemným brúsnym papierom (napr. M-1500), podobným tomu aký používajú karosári a potom opakovať postup leštenia pomocou oceľovej špachtle.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Neodporúča sa náter prekryvať voskom alebo podobnými produktmi, pretože časom majú sklon ochudobniť prestížne charakteristiky produktu.

- Orientačná výdatnosť: 1-1,4 kg/m² na dokončenie na bežnej omietke; 0,4-0,6 kg/m² na dokončenie na hladkých povrchoch.

technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO serie 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO obsahuje max: 150 g/l VOC

Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoračný povlak lesklý pre interiéry.

Použitie, na podklady vopred pripravené, dekoračného lesklého povlaku pre interiéry STUCCO VENEZIANO séria 943, na báze modifikovaného akrylátového kopolyméru, vo viacerých vrstvách v množstvách určených podľa absorpčnej schopnosti podkladu a požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA